

آستر سفید پلی اورتان (BP335.50)



معرفی محصول

آستر پلی اورتان تانیل دو جزئی بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای چسبندگی خوب و سنباده خوری عالی است. قدرت پوشش دهی و پرکنندگی بالا آن باعث می شود تا سطح چوب و MDF را یکنواخت صاف و همتراز کند.

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۲۲۰-۲۸۰ آماده کرده و گردو غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملا پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پوشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 190 g/m²)

| | |
|---------------|--------|
| ۲۰ - ۴۰ دقیقه | سطحی |
| ۱ ساعت | عمقی |
| ۴ ساعت | سنباده |

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

| | |
|----------|-----------------------|
| ۳۳% | هاردنر HP500 |
| ۱۰ - ۲۰% | تینر پلی اورتان تانیل |

فام

| |
|--|
| سفید |
| سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد. |

ویژگی ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سنباده خوری عالی
۳. قدرت پرکنندگی بالا
۴. قدرت چسبندگی بالا
۵. قدرت پوشش دهی خوب
۶. خشک شدن خیلی سریع

بسته بندی

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| ۱/۱ کیلوگرم | ۴/۵ کیلوگرم | ۱۸ کیلوگرم |
|-------------|-------------|------------|

تاریخ انقضاء

| |
|--------|
| دو سال |
|--------|

تاریخ انقضاء هاردنر

| |
|--------|
| یک سال |
|--------|

نکات کاربردی پوشش

| | | |
|----------------|-----------|-------------|
| تفنگ پوشش | بادی | ایرلس |
| فشار هوا (بار) | ۱/۵ - ۳/۰ | ۱۱۰ - ۱۳۰ |
| قطر نازل | ۱/۶ - ۲/۰ | ۰/۳۸ - ۰/۳۳ |