

رنگ نیم پلی استر مات (اسید کاتالیست)



معرفی محصول

نیم پلی استر سفید مات تانیل، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزین های آمینو می باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های نیتروسولوزی، دو پوشش (بیسکوت) و انواع سیلرهای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولوز و پلی استر اعمال می شود.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 180 g/m²)

سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۱۲ ساعت
کامل	۴۸ ساعت

براقیت

نام محصول	رنگ نیم پلی استر مات سفید
درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
مات	۱۵±۳

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر نیم پلی استر	۱۰%
تینر فوری تانیل	۴۰ - ۵۰%
استفاده بیش از ۱۰% هاردنر موجب زردگرایی، کاهش براقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰% موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می شود.	

فام

سفید، مشکی، قهوه ای، استخوانی
سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

ویژگی ها

۱. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۲. چسبندگی عالی
۳. همترازی خوب
۴. سختی بالا

بسته بندی

۸۵/۰ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم
--------------	-------------	--------------

تاریخ انقضاء

یک سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری تانیل که ترجیحا با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملا پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.