

سفید براق پلی اورتان (BP780.00)



معرفی محصول

رنگ سفید براق پلی اورتان تانیل دو جزئی و بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات می باشد، پیوند پلیمری قوی بین این دو جز باعث نفوذ ناپذیری آن در برابر عوامل خارجی می شود. از این رو استفاده از این رنگ ها در محیط های داخلی انتخاب بسیار مناسبی هستند. مزیت برتر رنگ سفید براق پلی اورتان تانیل مقاومت بالای زردگرایی و خراش می باشد.

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استر تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 140 g/m²)

سطحی	۲۵ - ۳۵ دقیقه
عمقی	۵۰ - ۷۰ دقیقه
کامل	۲۵ - ۳۵ ساعت
پولیش خوری	۴۸ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
BP780.00	براق	۹۲

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP700	۵۰٪
تینر پلی اورتان تانیل	۳۰ - ۴۰٪

فام

سفید
سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

ویژگی ها

۱. مقاومت در برابر زردگرایی
۲. مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش
۳. خشک شدن سریع
۴. براقیت بالا و یکنواخت
۵. قابلیت پولیش خوری عالی
۶. همترازی عالی
۷. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۸. قدرت پوشش دهی بالا
۹. مقاومت رطوبتی بالا

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش (سفید مات پلی اورتان BP780.10)

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳