

## سیلر فوری



### معرفی محصول

سیلر فوری تانیل بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه های بعدی به کار می رود.

### آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف کنید زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

### زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 100 g/m²)

|          |        |
|----------|--------|
| ۱۰ دقیقه | سطحی   |
| ۱ ساعت   | عمقی   |
| ۳ ساعت   | سنباده |

### نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ۱۷۰ - ۱۸۰ % | تینر فوری تانیل |
|-------------|-----------------|

### فام

|      |
|------|
| عسلی |
|------|

### ویژگی ها

۱. سریع خشک
۲. پرکنندگی خوب
۳. سنباده خوری عالی

### بسته بندی

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| ۱۷ کیلوگرم | ۳/۵ کیلوگرم | ۵/۸ کیلوگرم |
|------------|-------------|-------------|

### تاریخ انقضاء

|        |
|--------|
| دو سال |
|--------|

### نکات کاربردی پاشش

|             |           |                |
|-------------|-----------|----------------|
| ایرلس       | بادی      | تفنگ پاشش      |
| ۱۱۰ - ۱۳۰   | ۱/۵ - ۲/۰ | فشار هوا (بار) |
| ۰/۲۳ - ۰/۲۸ | ۱/۶ - ۲/۰ | قطر نازل       |