

سیلر پلی اورتان (VP280.66)



معرفی محصول

سیلر پلی اورتان دو جزئی تانیل بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات می باشد که سنباده خوری سریع و آسان و قدرت پرکنندگی عالی دارد. علاوه بر آن با مقاومت عالی در برابر شره شدن به شما این اجازه را می دهد تا برای کاربردهای عمودی نیز از آن استفاده کنید.

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۲۲۰-۲۸۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 160 g/m²)

سطحی	۵ - ۱۵ دقیقه
عمقی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
سنباده	۶۰ - ۸۰ ساعت

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP280	۵۰٪
تینر پلی اورتان تانیل	۳۰ - ۵۰٪

فام

عسلی

ویژگی ها

۱. سنباده خوری سریع و آسان
۲. قدرت پرکنندگی بالا
۳. مقاومت در برابر شره

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۲/۵ - ۱/۵	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۲/۶ - ۱/۶	۰/۲۸ - ۰/۲۳