

لاک نیم پلی استر براق (اسید کاتالیست)



معرفی محصول

لاک نیم پلی استر براق تانیل، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک و رزین های آمینو می باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های نیتروسولوزی، دو پوشش (بیسکوت) و انواع سیلرهای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولوز و پلی استر اعمال می شود.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 200 g/m²)

سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۱۲ ساعت
کامل	۴۸ ساعت

براقیت

نام محصول	لاک نیم پلی استر براق
درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	۹۶

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر نیم پلی استر	۱۰%
تینر فوری تانیل	۳۵ - ۴۵%
استفاده بیش از ۱۰% هاردنر موجب زردگرایی، کاهش براقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰% موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می شود.	

فام

عسلی، شفاف

ویژگی ها

۱. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۲. چسبندگی عالی
۳. براقیت بالا
۴. سختی بالا

بسته بندی

۸۵/۰ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم
--------------	-------------	--------------

تاریخ انقضاء

یک سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا سیلر فوری تانیل که ترجیحا با سنبله ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنبله کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنبله زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد. برای حصول چسبندگی کامل روی سطوح پتینه کاری شده، ترجیحا از پتینه های تانیل استفاده شود.