

مشکی براق پلی اورتان (KP490.00)



معرفی محصول

رنگ مشکی براق پلی اورتان تانیل دوجزئی بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت عالی، همترازی عالی و سختی بالا می دهد. سریع خشک است و در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استر تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 100 g/m²)

سطحی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
عمقی	۵۰ - ۷۰ دقیقه
کامل	۲۰ - ۲۴ ساعت
پولیش خوری	۴۸ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
KP490.00	براق	۹۸

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP100	۵۰٪
تینر پلی اورتان تانیل	۴۰ - ۵۰٪

فام

مشکی

ویژگی ها

۱. براقیت بالا و یکنواخت
۲. مقاومت رطوبتی فوق العاده
۳. دارای سختی بالا
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. قدرت پوشش دهی بالا
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خوری
۸. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۹. سیاهی بالا

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۳ - ۰/۲۸