

## مشکی مات پلی اورتان (KP490.XX)



### معرفی محصول

رنگ مشکی مات پلی اورتان تانیل دوجزئی بربایه زرین پلی ال و هاردنر پلی ایزو سیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی فوق العاده، همترازی عالی و سختی بالا می دهد. سریع خشک است و در برابر خراش مقاومت بالایی دارد.

### آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آسترپلی اورتان یا آسترپلی استر تانیل که ترجیحاً با سنباشه ۲۰۰-۴۰۰-۲۸۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلوگی از سطح بر طرف گردد زیرا آلوگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده کنید و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اگر نون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

### زمان خشک شدن (25°C, 45-65 RH, 110 g/m²)

۳۰ - ۲۰ دقیقه	سطحی
۷۰ - ۵۰ دقیقه	عمقی
۲۵ - ۲۰ ساعت	کامل

### برآفیت

تحت زاویه ۹۰ درجه	درجه برآفیت	کد محصول
۲۵±۵	نیمه مات	KP490.25
۱۰±۳	مات	KP490.10
۵±۲	سوپرمات	KP490.05

### نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

% ۵۰	هاردنر HP110
% ۵۰ - ۴۰	تینر پلی اورتان تانیل

### فام

### مشکی

### ویژگی ها

۱. جلوه ابریشمی یکنواخت
۲. پوشش دهنی بالا
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. دارای سختی بالا
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۷. همترازی عالی سطح

### بسته بندی

۷/ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
------------	-----------	------------

### تاریخ انقضایه

دو سال

### تاریخ انقضایه هاردنر

یک سال

### نکات کاربردی پاشش (مشکی مات پلی اورتان (KP490.10

تفنگ پاشش	ایرس	بادی
فشارهوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطره ازالت	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۳ - ۰/۲۸