

## کیلر براق اکریلیک پلی اورتان (VA400.00)



### معرفی محصول

کیلر براق اکریلیک پلی اورتان تانیل دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک با کیفیت و هاردنر آلیفاتیک پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت و همترازی عالی و یکنواخت می دهد. شفافیت بالایی دارد، سریع خشک است و در برابر زردگرایی، رطوبت و عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

### آماده سازی سطح

برای ایجاد بیشترین مقاومت زردگرایی برای سطوح خودرنگ (ترنسپرنت) از سیلر اکریلیک تانیل و برای سطوح رنگی از رنگ های دو پوشش (بیسکوت) استفاده شود. گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

### زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 130 g/m²)

|            |                 |
|------------|-----------------|
| سطحی       | ۲۰ - ۳۰ دقیقه   |
| عمقی       | ۱۸۰ - ۲۰۰ دقیقه |
| کامل       | ۳۶ - ۴۰ ساعت    |
| پولیش خوری | ۴۸ ساعت         |

### براقیت

|          |             |                   |
|----------|-------------|-------------------|
| کد محصول | درجه براقیت | تحت زاویه ۶۰ درجه |
| VA400.00 | براق        | ۱۰۰               |

### نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| هاردنر HA410          | ۲۵%      |
| تینر پلی اورتان تانیل | ۲۵ - ۳۵% |

### فام

|        |
|--------|
| بی رنگ |
|--------|

### ویژگی ها

۱. براقیت عالی
۲. مقاومت رطوبتی عالی
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. دارای سختی بالا
۶. مقاومت بالا در برابر زردگرایی
۷. قابلیت پولیش خوری
۸. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۹. سطح بسیار صاف و یکنواخت
۱۰. چسبندگی عالی به ورق طلا

### بسته بندی

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| ۷/۰ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۱۲ کیلوگرم |
|-------------|-----------|------------|

### تاریخ انقضاء

|        |
|--------|
| دو سال |
|--------|

### تاریخ انقضاء هاردنر

|        |
|--------|
| یک سال |
|--------|

### نکات کاربردی پاشش

|                |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| تفنگ پاشش      | بادی      | ایرلس       |
| فشار هوا (بار) | ۱/۵ - ۳/۰ | ۱۱۰ - ۱۳۰   |
| قطر نازل       | ۱/۳ - ۱/۸ | ۰/۲۳ - ۰/۲۸ |