

کیلر براق پلی اورتان (VP300.00)



معرفی محصول

کیلر براق پلی اورتان تانیل دو جزئی بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت و همترازی عالی و یکنواخت می دهد. سریع خشک است و در برابر ضربه و خراش مقاومت بالایی دارد.

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا نیتروسولولزی تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 110 g/m²)

۳۰ - ۴۰ دقیقه	سطحی
۱۰۰ - ۱۲۰ دقیقه	عمقی
۶۵ - ۷۰ ساعت	کامل
۴۸ ساعت	پولیش خوری

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
VP300.00	براق	۹۸

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP100	۵۰٪
تینر پلی اورتان تانیل	۴۰ - ۵۰٪

فام

عسلی، شفاف

ویژگی ها

۱. براقیت دائمی و شفافیت بالا
۲. مقاومت رطوبتی فوق العاده
۳. سطح بسیار صاف و یکنواخت
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خوری عالی

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳