

کیلر فوری براق



معرفی محصول

کیلر فوری براق تانیل بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی پایداری و سختی عالی سطح را ارائه می دهد و از سطوح چوبی در برابر عوامل خورنده جوی محافظت می کند. به عنوان لاک رویی و یا هم رنگی جهت ایجاد یکنواختی رنگ، پوششش دادن ایرادهای سطح چوب و خطاهایی که در حین سمباده زدن رخ می دهد استفاده می شود.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 80 g/m²)

۱۰ دقیقه	سطحی
۱ ساعت	عمقی
۳ ساعت	کامل

براقیت

کیلر فوری	نام محصول
تحت زاویه ۶۰ درجه	درجه براقیت
>۹۸	براق

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

۲۴۰ - ۲۶۰ %	تینر فوری تانیل
-------------	-----------------

فام

عسلی، شفاف

ویژگی ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. تسطیح خوب
۵. مقاوم در برابر مواد نفتی (شناپان)

بسته بندی

۱۷ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۵/۸ کیلوگرم
------------	-------------	-------------

تاریخ انقضاء

دو سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۲/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا سیلر فوری تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.