

کیلر فوری مات



معرفی محصول

کیلر فوری مات تانیل بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی با پایداری خوب و سختی عالی سطح چوب را در برابر عوامل خورنده جوی محافظت می کند.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 80 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

براقیت

نام محصول	کیلر فوری مات
درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
مات	۱۰ ± ۳

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری تانیل	۲۴۰ - ۲۶۰ %
-----------------	-------------

فام

عسلی، مات

ویژگی ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. تسطیح خوب

بسته بندی

۸۵/۰ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷ کیلوگرم
--------------	-------------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا سیلر فوری تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.