

کیلر مات اکریلیک پلی اورتان (VA400.XX)



معرفی محصول

کیلر مات اکریلیک پلی اورتان تانیل دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک با کیفیت و هاردنر آلیفاتیک پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی و همترازی عالی و یکنواخت می دهد. بدون زردگرایی و سریع خشک است، شفافیت بالایی دارد و در برابر رطوبت و عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

آماده سازی سطح

برای ایجاد سطحی بدون زردگرایی برای سطوح خودرنگ (ترنسپرنت) از سیلر اکریلیک تانیل و برای سطوح رنگی از رنگ های دو پوشش (بیسکوت) استفاده شود. گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 90 g/m²)

سطحی	۱۵ - ۲۰ دقیقه
عمقی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
کامل	۱۷ - ۱۹ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۷۰ درجه
VA400.40	نیمه براق	۵ ± ۴۰
VA400.25	نیمه مات	۳ ± ۲۵
VA400.10	مات	۲ ± ۱۰

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HA400	۱۰%
تینر پلی اورتان تانیل	۷۰ - ۶۰%

فام

بی رنگ، مات

ویژگی ها

۱. جلوه ابریشمی یکنواخت
۲. بدون زردگرایی
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. همترازی عالی سطح
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۷. دارای سختی بالا
۸. چسبندگی عالی به ورق طلا

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳