

کیلر مات پلی اورتان (VP608.XX)



معرفی محصول

کیلر مات پلی اورتان تانیل دو جزئی بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما ظاهری همگن و ابریشمی، همترازی عالی و نرمی می دهد. سریع خشک است و در برابر خراش مقاومت بالایی دارد.

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا نیتروسولولزی تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 140 g/m²)

سطحی	۱۰ - ۱۵ دقیقه
عمقی	۳۰ - ۲۰ دقیقه
کامل	۱۰ - ۱۲ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۴۰ درجه
VP608.45	نیمه مات	۴۵ ± ۵
VP608.15	مات	۱۵ ± ۳
VP608.05	سوپر مات	۵ ± ۲

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP110	۵۰ %
تینر پلی اورتان تانیل	۳۰ - ۵۰ %

فام

عسلی، مات

ویژگی ها

۱. جلوه ابریشمی یکنواخت
۲. همترازی عالی سطح
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. مقاومت بسیار بالا در برابر چرک پذیری
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش (کیلر مات پلی اورتان VP608.15)

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳